

Tehnične informacije

LOBADUR® 2K Supra (Les)



S keramiko ojačeni vodni dvokomponentni čisti poliuretanski lak z izjemno odpornostjo proti praskam, visoko elastičnostjo in odlično odpornostjo proti kemikalijam.

Št. izdelka:	11465	2004/42/CE
Razred sijaja:	polmatiran, pribl 44*	EU mejna vrednost za izdelke (kat. A/j): 140g/l
Velikost posode:	5 kg, vsaka vsebuje trdilec	(2007/2010)
Koda Gis:	W3/DD+	Ta izdelek vsebuje največ 73 g/l VOC (pripravljen za uporabo, zmešan s trdilcem)
Trdni delci:	32 ± 1% po mešanju	
Viskoznost DIN 4:	23 ± 1s po mešanju	

Področje uporabe: Parket in druge lesene talne obloge v normalno do zelo močno obremenjenih prostorih.

Napotki za uporabo:

- Dobro pretresite osnovno komponento, dodajte trdilec v razmerju 10 : 1 in zmešajte s tresenjem.
- Če ne boste porabili celotne količine, uporabite mešalni vrč LOBATOOL.
- Materiala ne zlijte neposredno na tla, temveč uporabite lakirno vedro LOBATOOL
- Potem ko zmešate obe komponenti, lahko lak uporabljate 2 uri.

Napotki za pripravo parketa in drugih lesenih talnih oblog (napotki za pripravo plutovine, PVC-ja in linoleja so v ločenih navodilih)

1. Pripravite tla, nanesite osnovni premaz
2. Sušenje osnovnega premaza glede na tehnične informacije uporabljenega izdelka
3. Nanesite 2K Supra^{A.T.} z valjem
4. Sušenje
5. Vmesno brušenje, po potrebi nanesite z lopatico eno plast laka WS TopGel
6. Nanesite 2K Supra^{A.T.} z valjem

Priporočljiva uporaba osnovnega premaza: **Zaradi zmanjšanja lepljenja robov in izboljšanega zapornega učinka (za eksotični les)**

- LOBADUR HS GlobaSeal
- LOBADUR® WS EasyPrime
- LOBADUR® PrimaSeal (vsebuje topila)

Orodje za nanašanje: Valjček za lakiranje LOBATOOL DeLuxe 120 ali valj LOBATOOL Microfaser 100 - 120

Poraba materiala: Vsak nanos z valjem 100 - 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)

Čas sušenja: Lakiranje po najmanj 4-6 urah, previdna hoja po 4 – 6 urah, lahka obremenitev po 24 urah, polna obremenitev po približno 8 dneh.

Vmesno brušenje: Nanos naslednje plasti laka v 24 urah, brez vmesnega brušenja. Po preteku tega časa naslednji nanos le po vmesnem brušenju. Z vmesnim brušenjem pred nanosom zadnje plasti laka dobite bolj ravno površino.

Razredčilo: Lak je pripravljen za uporabo in ga torej ne smete redčiti! V primeru neugodnih klimatskih pogojev lahko podaljšate sušenje z dodatkom WS Argo. WS Argo dodajte šele potem, ko ste že vmešali trdilec.

Skladiščenje in transport: +5°C do +25°C, čas skladiščenja 12 mesecev, ne spada med nevarne snovi glede na ADR. Trdilec vsebuje izocianat, Xi, dražljivo.

Splošni napotki za obdelavo izdelkov LOBADUR® WS so del teh navodil in jih morate kot take upoštevati

Zastopa in prodaja:
**JOMAR d.o.o., Cesta na postajo 64,
1351 Brezovica, tel.: +386 01 36-57-663
jomar@siol.net**

* Razred sijaja se meri pri 60° na steklu.
Odvisen je od debeline plasti in klimatskih pogojev (temp., rel. zračna vlaga) med sušenjem. Vrednost je zato le okvirna.

Pregledano : 11.11.2010 DK